

Fișă tehnică produs PAVIDEK



IMPREGNANT

Impregnant pe bază de solvent pentru tratarea și protecția pardoselilor de lemn pentru exterior.

MODALITATE DE UTILIZARE:

APLICARE

Întindeți PAVIDEK pe suprafața uscată și curățată, în mod uniform, cu pensula sau cu rola și lăsați să se usuce. Pentru aplicări în interior lucrați în încăperi aerisite. Verificați întotdeauna ca umiditatea lemnului să fie între 8 și 12%, temperatura camerei să fie cuprinsă între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți de fiecare dată sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid
VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):	N.D.
RANDAMENT (GR/M²):	40 – 100 (variază în funcție de tipul de material tratat)
TIMP DE USCARE (MINUTE):	30 – 45
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
APLICARE/UNELTE:	rolă, pensulă
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	A se debarasa deșeurile în conformitate cu normele naționale și locale în vigoare.
AMBALAJ:	Bidoane de 5 l
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Inflamabil . A nu se aplica produsul în mediu umed. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C.