

## Fișă tehnică produs PELPREN PL 60 E



### ADEZIV BICOMPONENT PENTRU PARDOSELI DE LEMN

Adeziv poliuretanic bicomponent fără apă specific pentru lipirea oricărui tip de pardoseală de lemn pe substraturi cimentoase sau pe pardoseli preexistente neabsorbante (marmură, gresie, mozaic, suporturi lemnoase).

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna umiditatea substratului și a lemnului cu instrumente adecvate. Măsurarea umidității substratului trebuie efectuată în profunzime (circa 2-3 cm) cu higrometrul cu carbid astfel încât să se poată exclude o eventuală prezență a unor substanțe puternic higroscopice (gen piatra ponce, vermiculită), care pot ceda umiditatea pe care o conțin conducând în consecință la umflarea pardoselii. Nu aplicați pe șape neprotejate împotriva eventualelor pătrunderi de umezeală (interpuneți întotdeauna o membrană adecvată de rezistență la vapori). Substraturile cimentoase vor trebui să fie consolidate cu produsele noastre PRIMER (PA400, PA35 o WB PU), care favorizează o aderență perfectă a adezivului. Nu efectuați aplicarea în încăperi fără uși sau alte sisteme de închidere. Nu efectuați aplicarea dacă pereții și tavanul încăperii nu sunt perfect uscate.

#### APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Vărsați componentul PELPREN PL 60 E (B) în recipientul componentului PELPREN PL 60 E (A) amestecând cu grijă cu malaxorul electric până la obținerea unei compoziții omogene și uniforme. Întindeți pasta astfel obținută cu o spatulă cu dinți rari nr.6 pe substratul care trebuie să fie compact, uscat, curățat de orice particule libere de tipul vopselelor murale, pulberi, ceri sau similare. Produsul nu se diluează. Înainte de lipire verificați întotdeauna umiditatea șapei care trebuie să fie <2% (<0.5% pe șapa de anhidrită). Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă nu mai mare de 75%. Utilizați întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

#### NOTE

Adeziv recomandat pentru lipirea parchetului pe substraturi încălzite. Indicat pentru profesioniștii sensibili la prezența de amine sau rășini epoxidice.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Pastă
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):</b>	35000 – 45000
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	1000 – 1400
<b>TIMP ÎN CARE POATE FI PRELUCRAT (MIN):</b>	90 circa
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂSI PESTE SUPRAFAȚĂ (ZILE):</b>	1 – 2 (în funție de temperatura mediului)
<b>ȘLEFUIRE (ZILE):</b>	3 – 7 (în funcție de temperatura mediului)
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	spatulă cu dinți rari nr.6
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	GR7, cât produsul este încă proaspăt
<b>ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI:</b>	PULITORE LS, pe produs proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C - +25°C</b>	6
<b>RECICLAREA DEȘEURILOR:</b>	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare
<b>AMBALAJ:</b>	Unități totale de 10 kg (comp. A 9 kg + comp. B 1 kg)
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	A nu se aplica în mediu umed. Nu lipiți lamelele pe părțile laterale. Aerisiți camera în timpul aplicării, evitând însă crearea de curenți de aer. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.