

## Fișă tehnică produs FONDO WB



### GRUND MONOCOMPONENT

Grund impregnant monocomponent cu apă pentru pardoseli de lemn, indicat pentru o primă aplicare de fond în ciclul de lăcuire cu apă. Grund monocomponent care nu se șlefuieste.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită, fără particule libere de genul ulei, ceară și silicon. Suportul care trebuie tratat să fie uscat, cu umiditatea între 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea să nu depășească 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

#### APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece la întinderea unui strat de finisaj. **NU SE ȘLEFUIESTE!** Asigurați-vă că umiditatea lemnului să rămână între 8 și 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C și umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție. Consultați de fiecare dată fișa tehnică și de siguranță a produsului.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	lichid laptos
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):</b>	12 – 18
<b>UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):</b>	25 – 30
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	80 – 100
<b>ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN):</b>	90 – 120
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):</b>	12
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	rolă, pensulă
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	apă, cu produsul cât este încă proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI):</b> TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +5°C SI +25°C	6
<b>AMBALAJ:</b>	Unități totale de 10 l (bidoane de 5 l fiecare)
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	<p>A nu se rașcheta. A nu se lăsa produsul să înghete. Având în vedere vasta gamă de esențe lemnoase ce se găsește în comerț, vă recomandăm să efectuați de fiecare dată probe pentru a verifica eventuale variații de tonalitate a lemnului care trebuie tratat. A nu se aplica în mediu umed. Evitați curenții de aer. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Baza apă.</p>