

Fișă tehnică produs PAVILAST 3C



PRODUS TRICOMPONENT CU IMPERMEABILITATE PUTERNICĂ

Produs tricomponent cu impermeabilitate puternică și pentru pardoseli neabsorbante ca marmura, gresia și palladiana. Pentru lipire folosiți în mod exclusiv adezivii noștri bicompenți.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Substratul pe care vreți să-l tratați trebuie să fie compact și lipsit de particule libere. Eventualele defecte ale suprafeței, cum ar fi fisurile sau crăpăturile, trebuie pretratate înainte de aplicarea produsului PAVILAST 3C. Pardoselile deosebit de fine sau sticloase (ceramică, gresie smălțuită, mozaic sticlos, marmura sau similare) trebuie în orice caz tratate cu produse de îndepărtare a cerii și sodă caustică. După aceea limpeziți și lăsați să se usuce. Înainte de aplicarea primerului PAVILAST 3C vi se recomandă să efectuați o operație de abraziune a suprafeței (ex. cu monoperia cu disc diamantat) pentru a garanta o fixare perfectă a produsului.

APLICARE

Aclimatizați produsul la 20°C înainte de întrebuințare. Vărsați componentul (B) în recipientul componentului (A) și amestecați-l bine, dacă este posibil cu malaxorul electric, până la obținerea unei compoziții omogene. După aceea adaugați praful (componentul C) și amalgamați totul cu malaxorul electric până la obținerea unei paste uniforme fără cocloașe. Pasta astfel obținută se poate aplica atât cu rola cât și cu pensula. Cantitatea minimă care trebuie aplicată este de cel puțin 500 gr / m² în total și aplicarea se efectuează în două straturi întinse în sens contrar (un strat într-un sens și al doilea în sensul opus primului strat) în mod omogen. Al doilea strat poate fi aplicat imediat după ce se poate umbla pe primul strat (circa 4 -12 ore în funcție de temperatura încăperii). Temperatura camerei să fie cuprinsă între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți de fiecare dată sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

NOTE

Dacă îl aplicați cu pensula, vă recomandăm să diluați amalgamul cu circa 5% apă. Lipirea pardoselilor este posibilă doar când uscarea stratului de PAVILAST 3C este completă, utilizând în mod exclusiv adezivii noștri bicompenți.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid vâscos
VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):	8000 – 10000
RANDAMENT (GR/M2):	500
DURATA AMALGAMARII (MINUTE):	45 – 60
SE POATE PAȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):	18 – 24
ÎNTĂRIRE FINALĂ (ORE):	48 – 72
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
APLICARE / UNELTE:	Rolă, pensulă
CURĂȚAREA UNELTELOR:	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI:	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare
AMBALAJ:	Unitate totală de 5 kg (2 kg de comp. A + 1 kg de comp. B + 2 kg de comp. C)
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Amestecați bine. A nu lăsa produsul să înghețe. Întindeți în mod uniform, 2 straturi în sens contrar (unul celuilalt). A nu se aplica produsul în mediu umed. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C.