

Fișă tehnică produs PRIMER PA 35



RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

Rășină consolidantă pentru șape cimentoase cu tendință spre sfărâmițare; pentru tratarea pardoselilor și pereților umezi împotriva umidității rezidue; cu adăugarea de nisip fin se obțin mortari sintetice pentru nivelări sau reparații rapide.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna umiditatea substratului cu instrumente specializate. Substratul care trebuie tratat trebuie să fie compact și lipsit de particule libere. Eventualele defecte prezente pe suprafață, cum ar fi fisurile sau crăpăturile, trebuie tratate amalgamând nisipul fin spălat (nu marin) cu PRIMER PA35.

APLICARE

A se lăsa produsul la temperatura de 20°C înainte de utilizare. Produsul PRIMER PA35 trebuie diluat cu DILUENTE D21 (în raport de 1:1) în funcție de gradul de absorbție al șapei. După diluare, produsul PRIMER PA35 se aplică din abundență cu pensula sau cu rola într-un prim strat. Se lasă să se usuce cel puțin 3 – 4 ore în condiții ambientale de 20 – 25 °C și 60 – 70 % de U.R. (altfel de condiții pot conduce la rezultate nu deosebit de satisfăcătoare). Aplicați al doilea strat de PRIMER PA35 (pur) în cantitate normală în așa fel încât să nu rămână prea mult produs pe suprafață. Dacă este necesar aplicați un al treilea strat. Pentru a facilita o mai bună aderență a adezivilor, împrăștiati un strat de nisip fin și uscat (nu marin) pe ultimul strat de PRIMER PA35 încă proaspăt. După uscare, înainte de lipire, înlăturați surplusul de nisip care nu s-a fixat. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

NOTE

Asigurați-vă întotdeauna să aveți o barieră adecvată împotriva vaporilor. Între un strat și altul este important să nu lăsați să treacă un interval de timp mai mare de 12 ore pentru a obține o îmbinare perfectă între aplicarea diferitelor straturi.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid dens
VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):	45 – 55
RANDAMENT (GR/M2):	200 – 300 (diluat 1:1)
DURATA AMALGAMĂRII (MINUTE):	50 – 60
SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):	6 – 8
ÎNTĂRIRE FINALĂ (ZILE):	3 – 4
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
APLICARE / UNELTE:	Rolă, pensulă
CURĂȚAREA UNELTELOR:	GR7, cu produsul încă proaspăt
ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI:	PULITORE LS, cu produsul încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURĂ CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare
AMBALAJ:	Bidoane de 10 kg
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Utilizați în mod exclusiv adezivii noștri cum ar fi PELPREN PL6, PELPREN PL60E, EURO F1, MONOPARQUET, ADESIVO MONO H o ADESIVO WB 2C. Inflamabil! A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Aerisiți camera în timpul aplicării, evitând formarea de curenți de aer. A nu se aplica în mediu umed. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.