

Fișă tehnică produs SILBLOCK 60



PRIMER CONSOLIDANT

Rășină consolidantă pentru șape cimentoase cu tendință spre sfărâmițare și fragmentare. Pentru lipire folosiți în mod exclusiv pelpren PL6.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna gradul de umiditate a substratului cu instrumente specializate. Substratul trebuie să fie lipsit de umezeală, compact și curățat de părți care se pot desprinde, cum ar fi varul, reziduurile de praf, uleiuri sau ceară.

APLICARE

A se lăsa produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Produs gata de întrebuințare. Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați din abundență produsul pe substrat cu rola sau cu pensula. Înainte de lipire verificați întotdeauna gradul de umiditate a șapei care trebuie să fie <2% (<0.5% pentru anhidrită). Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid
VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):	10 - 12
RANDAMENT (GR/M2):	100 - 200
TIMP ÎN CARE POATE FI PRELUCRAT (ORE):	2 - 3
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ZILE):	5 - 7
ÎNTĂRIRE PELICULĂ (ORE):	72 - 96 ore (în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat)
APLICARE / UNELTE:	Rolă, pensulă
CURĂȚAREA UNELTELOR:	Apă, pe produsul încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURĂ CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare
AMBALAJ:	Bidoane de 10 kg
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Nu aplicați produsul în mediu umed. Nu lăsați produsul să înghețe. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare.