

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

ADEGLOSS 10



RĂȘINĂ POLIURETANICĂ EXPANDABILĂ SOLIDIFICABILĂ ÎN CONTACT CU UMEZEALA AMBIENTALĂ

Poate fi utilizat atât înainte, cât și după șlefuirea parchetului, pentru mici reparații ale plăcilor lipite imperfect pe substrat.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Forați o gaură mică pe lamela de lemn care se găsește deasupra punctului în care nu s-a făcut o lipire perfectă.

APLICARE

Lăsați produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Injectați 2-3 picături de apă sub componentele de lemn care trebuie fixate, pe cât posibil în punctul în care se îmbină. După 2 minute injectați în același punct o mică doză de ADEGLOSS 10. Fiți atenți să nu puneți o cantitate prea mare de ADEGLOSS 10 pentru că în faza de întărire se umflă mărindu-și excesiv volumul. ADEGLOSS 10 este un produs care se lipește de lac foarte bine. Înainte de lipire verificați întotdeauna ca gradul de umiditate al șapei să fie <2% (<0.5% pentru anhidrită). Temperatura încăperii cuprinsă între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

Prin această caracteristică de expandare, ADEGLOSS 10 umple golurile fixând în mod solid și lamelele din apropierea zonei cu lipire defectuoasă. Închideți imediat recipientul odată ce l-ați deschis întrucât produsul se întărește în contact cu umezeala din aer. Nu folosiți nicio dată recipiente ude.

Ambalare : 250 ml

Disponibil pt circulație : 12 - 24 ore

Timp deschis : 10-15 minute

Întărire finală : 12 - 24 ore

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT :	Lichid vâscos
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD) :	4000 - 5000
CULOARE	brun
CONSUM SPECIFIC (GR/M2) :	în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat
TIMP DESCHIS (MIN) :	10 - 15
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C) :	+15 - +25
SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE) :	3 - 4
ÎNTĂRIREA PELICULEI (ORE) :	12 – 24 (în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat)
APLICARE/UNELTE :	pipetă specială, seringă
CURĂȚAREA UNELTELOR :	GR7, atât timp cât produsul este încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI) : TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR :	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ :	Borcane cu gât de 250 ml
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE :	A se climatiza produsul la 20°C înainte de aplicare. A nu se lăsa să înghețe. Odată deschis, tinde să se întărească.