

Fișă tehnică produs ADECON SUPER



ADEZIV VINILIC TRANSPARENT CU ÎNALTĂ PUTERE DE LIPIRE ȘI PRINDERE RAPIDĂ

Indicat pentru lipirea suprafețelor de lemn, își găsește așadar întrebuințare în industria de mobilă masivă în general. Clasa D2.

MODALITATE DE UTILIZARE:


APLICARE

A se lăsa produsul și lemnul la temperatura camerei înainte de utilizare. Pentru lipire folosiți pensula, rola sau mașina de lipit. Înainte de lipire verificați întotdeauna cu instrumente specializate gradul de umiditate al lemnului (umiditatea trebuie să fie cuprinsă între 7 și 11%). Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%.

Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid dens
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):	20000 – 28000
UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):	52 - 56
UMIDITATEA LEMNULUI (%):	7 – 11
RANDAMENT (GR/M²):	170 – 200 (în funcție de utilizarea și de grosimea stratului aplicat)
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
ÎNTĂRIRE PELICULĂ (ORE):	3 - 4 ore (în funcție de utilizarea și de grosimea stratului aplicat)
PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ORE):	18 – 24
APLICARE/UNELTE:	Pensulă, rolă, mașină de lipit
CURĂȚAREA UNELTELOR:	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ:	Găleți de 10 kg
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	A nu se aplica în mediu umed. A nu se lăsa să înghețe.



A se folosi întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală.
A se climatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.