

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

ADECON K 450



ADEZIV VINILIC MONOCOMPONENT PENTRU APLICAREA DE PARDOSELI FLOTANTE

Pentru lipirea îmbinărilor în nut și feder ale pardoselilor laminate sau prefinisate flotante. Adeziv utilizat frecvent în tâmplărie, pentru lipiri rezistente la apă (ferestre, blaturi de bucătărie, mobilier de baie). Clasa D3.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Verificați întotdeauna gradul de umiditate a substratului și a lemnului cu instrumente specializate. Nu efectuați montarea pe șape neprotejate împotriva eventualelor pătrunderi de apă (interpuneți întotdeauna o membrană adecvată rezistentă la vapori).

Nu efectuați montarea în încăperi fără uși sau fără sisteme de închidere. Nu efectuați montarea dacă pereții și tavanul încăperii nu sunt perfect uscați.

APLICARE

Lăsați produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Pentru lipirea pardoselilor îmbinate aplicați adezivul cu recipientul corespunzător pe partea de sus a panoului superior pentru a asigura o impermeabilitate superioară a plăcilor asamblate. Eventuale ieșiri ale adezivului dintre plăcile asamblate pot fi înlăturate cu o cârpă umedă atâta timp cât adezivul este proaspăt. Înainte de lipire verificați întotdeauna cu instrumente adecvate gradul de umiditate al lemnului (umiditatea trebuie să fie cuprinsă între 7 și 11%). Temperatura camerei între 15 și 25°C, umiditatea relativă nu mai mare de 75%. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

Ambalare : 500 grame

Întărire finală : 18-24 ore

Timp deschis : 8-10 minute

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT :	Lichid dens
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD) :	12000 - 18000
UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%) :	52 - 56
CONSUM SPECIFIC (GR/M2) :	în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat
TIMP DESCHIS (MIN) :	8 - 10
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C) :	+15 - +25
SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE) :	18 - 24
ÎNTĂRIREA PELICULEI (ORE) :	3 - 4 (în funcție de utilizare și de grosimea stratului aplicat)
APLICARE/UNELTE :	Pensulă, borcan destinat special aplicării de adeziv
CURĂȚAREA UNELTELOR :	Apă, atât timp cât produsul este încă proaspăt
DEPOZITARE (LUNI) : TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECIKLAREA DEȘEURILOR :	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ :	Flacoane de 500 ml
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE :	A nu se aplica în mediu umed. A nu se lăsa să înghețe. A se climatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.