

## Fișă tehnică produs ICE



### LAC BICOMPONENT OPAC – SEMIOPAC – SEMILUCIOS – LUCIOS

Lac de parchet bicomponent pe bază de apă cu o deosebită rezistență la tranzit intens. Lasă culoarea lemnului natural, se întinde foarte ușor (cu rola sau pensula). Utilizare: se poate aplica direct pe lemnul pregătit în mod corespunzător, cu doar două straturi se obțin finisaje cu aspect mățos omogen. Emiteri foarte scăzute de C.O.V.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIRE SUPORTULUI

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită, lipsită de particule libere de genul ulei, ceara sau silicon. Suportul care trebuie tratat trebuie să fie uscat, cu umiditatea cuprinsă între 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

#### APLICARE

Lăsați produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Adăugați întăritorul (componentul B) peste componentul A agitând ușor și amestecând bine. Înainte de aplicare așteptați circa 10 – 15 minute după amestecarea celor două componente. Se recomandă filtrarea produsului înainte de folosire. Aplicați cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate continua cu întinderea celui de-al doilea strat după șlefuirea cu abraziv de granulație 220. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Dacă este necesar, aplicați un al treilea strat, în funcție de tipul de lemn cu care lucrați. Verificați întotdeauna ca umiditatea să fie cuprinsă între 8 – 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți de fiecare dată sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid laptos
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):</b>	16 – 22
<b>VALOARE GLOSS 60°:</b> (UNI 10726)	Lucioasă: >80 Semilucioasă: 60 – 65 Semiopacă: 30 – 35 Opacă: 10 – 15
<b>UMIDITATE MEDIE (%):</b>	25 – 30
<b>RAPORT DE CATALIZĂ (A:B):</b>	10:1
<b>DURATA AMALGAMĂRII (ORE):</b>	2
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	100 ca
<b>ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN):</b>	40 – 50
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):</b>	24
<b>PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ZILE):</b>	7
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	rolă, pensulă
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	apă, cu produsul cât este încă proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI):</b> TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
<b>AMBALAJ:</b>	Unități totale de câte 5.5 L (5 L comp. A + 0,5 L comp.B)
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	A nu se aplica în mediu umed. A nu se lăsa produsul să înghețe. A se evita curenții de aer. A se folosi întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare Baza apă.

## **CICLURI DE FINISAJ RECOMANDATE: Finisaj FONDO WB + ICE + ICE**

### **PREGĂTIREA SUPORTULUI**

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită cu abraziv de granulație 150-180, lipsită de particule libere de genul ulei, ceară sau silicon. Suportul care trebuie tratat trebuie să fie uscat, cu umiditatea cuprinsă între 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

### **APLICARE**

Grund care nu se șlefuieste. Lăsați FONDO WB MONO la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Aplicați cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate continua cu întinderea primului strat de lac. Lăsați produsul ICE la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Adăugați întăritorul (componentul B) peste componentul A agitând ușor și amestecând bine. Înainte de aplicare așteptați circa 10 – 15 minute după amestecarea celor două componente. Se recomandă filtrarea produsului înainte de folosire. Aplicați cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore se poate continua cu întinderea ultimului strat de ICE după șlefuirea cu abraziv de granulație 220.

## **CICLURI DE FINISAJ RECOMANDATE: Finisaj ICE + ICE**

### **PREGĂTIREA SUPORTULUI**

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită, lipsită de particule libere de genul ulei, ceară sau silicon. Suportul care trebuie tratat trebuie să fie uscat, cu umiditatea cuprinsă între 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă să nu depășească 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

### **APLICARE**

Lăsați produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Adăugați întăritorul (componentul B) peste componentul A agitând ușor și amestecând bine. Înainte de aplicare așteptați circa 10 – 15 minute după amestecarea celor două componente. Se recomandă filtrarea produsului înainte de folosire. Aplicați cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate continua cu întinderea celui de-al doilea strat după șlefuirea cu abraziv de granulație 220. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Dacă este necesar, aplicați un al treilea strat, în funcție de tipul de lemn cu care lucrați.