

## Fișă tehnică produs LEGASTUCCO L100



### RĂȘINĂ LIANTĂ PENTRU NIVELAREA PARDOSELILOR DE LEMN

Rășina liantă pe bază de solvent cu uscare rapidă pentru nivelarea și chituirea pardoselilor de lemn, în amestec cu pulbere de lemn obținută în urma șlefuirii fine.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### APLICARE

Lăsați produsul la temperatura camerei înainte de utilizare. Produsul se amalgamează în proporție de 1:1 cu pulberea fină obținută din șlefuirea suportului de lemn care trebuie tratat până la obținerea unei compoziții omogene. Întindeți produsul cu o spatulă netedă din oțel inoxidabil (americană), aplicați compoziția obținută în interiorul fisurilor sau, și mai bine, efectuați o nivelare completă a pardoselii. În cazul în care este necesar, repetați operațiunea de mai multe ori. Când se constată uscarea suprafeței, (circa 40 - 60 min în C.N.), șlefuiți cu hârtie abrazivă până la înlăturarea completă a produsului uscat. Verificați întotdeauna ca umiditatea lemnului să fie între 8 și 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C și umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți de fiecare dată sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați tot timpul fișa tehnică și de siguranță a produsului.

#### NOTE

Înlăturarea incompletă a excesului de liant poate cauza o tonalizare diferită a pardoselii după lăcuire. În acest moment se poate continua cu ciclul de lăcuire. Se recomandă pregătirea compoziției în momentul utilizării pentru a evita diferențele de tonalitate în ceea ce privește materialul pentru chituire.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid vâscos
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):</b>	900 – 1100
<b>UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):</b>	15 – 20
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	În funcție de suportul care trebuie tratat.
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):</b>	15 – 30
<b>PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ZILE):</b>	40 – 60
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	spatulă netedă de oțel inoxidabil (americană)
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	GR7, atâta timp cât produsul mai este proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C</b>	6
<b>RECICLAREA DEȘEURILOR:</b>	A se debarasa deșeurile în conformitate cu dispozițiile locale și naționale în vigoare.
<b>AMBALAJ:</b>	Canistre de 10 L
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	Inflamabili! A nu se aplica în mediu umed. Aerisiți încăperea în timpul aplicării, evitați curenții de aer. Având în vedere vasta gamă de esențe lemnoase ce se găsesc în comerț, vă recomandăm să efectuați de fiecare dată probe pentru a verifica eventuale variații de tonalitate a lemnului care trebuie tratat. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare. Baza solventă.