

Fișă tehnică produs MAXI FONDO SF 2C



GRUND POLIURETANIC BICOMPONENT CU ACOPERIRE PUTERNICĂ

Grund poliuretanic bicomponent cu uscare rapidă și șlefuire optimă, indicat pentru finisaje de calitate în timp scurt.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată și umiditatea acesteia să nu depășească 7 – 11%. Temperatura încăperii trebuie să se încadreze între 15 și 25°C, iar umiditatea relativă să nu fie mai mare de 75%. A se șlefui cu hârtie abrazivă cu granulație 180. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Pregătiți doar cantitatea de produs necesară folosind recipiente curate. Amestecați cele două componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Filtrați produsul. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece la finisajul cu ADEBRIL 2C sau cu ADEBRIL MONO (vezi fișa tehnică) după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Asigurați-vă că umiditatea lemnului să rămână între 8 și 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C și umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Consultați de fiecare dată fișa tehnică și de siguranță a produsului.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid ambrat
VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):	18 – 20
UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):	42 – 46
RAPORT DE CATALIZĂ (A:B):	1:1
DURATA AMALGAMĂRII (ORE):	2
RANDAMENT (GR/M2):	80 – 100
ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN):	30 – 40
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):	10 – 12
APLICARE/UNELTE:	rola, pensula
CURĂȚAREA UNELTELOR:	GR7, atâta timp cât produsul este încă proaspăt
AMBALAJ:	Pachet total de 10 l (5 l comp. A + 5 l comp. B)
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Inflamabil! A se aerisi încăperea în timpul aplicării, evitând crearea de curenți de aer. Utilizați întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Nu aplicați produsul în mediu umed. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare. Baza solventă.