

## Fișă tehnică produs ADEBRILL 2C



### LAC POLIURETANIC BICOMPONENT VL2C (LUCIOS) VS2C (SEMILUCIOS)

Indicat mai ales pentru lăcuirea pardoselilor de lemn de diferite esențe sau a suprafețelor lemnoase în general. Conferă suprafețelor elasticitate, un aspect compact și o foarte bună rezistență la abraziune.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

A se trata în prealabil pardoseala de lemn cu MAXIFONDO SF2C (vezi fișa cu date tehnice). Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată și umiditatea acesteia să nu depășească 8 – 12%. Temperatura încăperii trebuie să se încadreze între 15 și 25°C, iar umiditatea relativă să nu fie mai mare de 75%. A se șlefui cu hârtie abrazivă cu granulație 180. După rașchetare curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

#### APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Pregătiți doar cantitatea de produs necesară folosind recipiente curate. Amestecați cele 2 componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece eventual la întinderea unui al doilea strat de ADEBRIL 2C după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Asigurați-vă că umiditatea lemnului să rămână între 8 și 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C și umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Consultați de fiecare dată fișa tehnică și de siguranță a produsului.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):</b>	14 - 16
<b>VALOARE GLOSS 60°: (UNI 10726)</b>	VL2C:>80 VS2C: 60 – 70
<b>UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):</b>	30 – 45
<b>RAPORT DE CATALIZĂ (A:B):</b>	1:1
<b>DURATA AMALGAMĂRII (ORE):</b>	2
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	80 – 100
<b>ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN):</b>	60 – 70
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ(ORE):</b>	24
<b>PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ZILE):</b>	7
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	rolă, pensulă
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	GR7, cu produsul cât este încă proaspăt
<b>AMBALAJ:</b>	Recipient de 10 l per total (5 l comp. A + 5 l comp. B)
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C</b>	6
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	A nu se aplica în mediu umed. A se aerisi încăperea în timpul aplicării, evitând crearea de curenți de aer. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare. Utilizați întotdeauna o mască adecvată și mănuși de protecție. Bază solventă.

## CICLURI DE FINISAJ RECOMANDATE: MAXIFONDO SF2C + ADEBRIL 2C

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită cu hârtie abrazivă cu granulație 150-180, se vor înlătura toate particulele libere de tipul: ulei, ceară și silicon. Suprafața care trebuie tratată va trebui să fie uscată și umiditatea să nu depășească 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă nu mai mare de 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

### APLICARE

Țineți MAXIFONDO SF2C la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Pregătiți doar cantitatea de produs necesară folosind recipiente curate. Amestecați cele 2 componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece la aplicarea produsului ADEBRIL 2C după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Pregătiți

doar cantitatea de ADEBRIL 2C necesară utilizând recipiente curate. Amestecați cele 2 componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece eventual la întinderea unui al doilea strat de ADEBRIL 2C după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.