

## Fișă tehnică produs ELITE



### LAC BICOMPONENT SATINAT

Indicată pentru lăcuirea suporturilor lemnoase în general. Cu o optimă elasticitate, permite efectuarea de finisaje pe orice esență de lemn cu o bună rezistență la zgârieturi.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pardoseala de lemn trebuie tratată în prealabil cu SUPER FONDO F21 (vezi fișa tehnică). Suportul care trebuie tratat să fie uscat, cu umiditatea între 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea să nu depășească 75%. Va trebui să fie șlefuit cu hârtie abrazivă cu granulație 180. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

#### APLICARE

Țineți produsul la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Pregătiți doar cantitatea de produs necesară folosind recipiente curate. Amestecați cele două componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece eventual la întinderea unui al doilea strat de ELITE după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Asigurați-vă că umiditatea lemnului să rămână între 8 și 12%, temperatura încăperii între 15 și 25°C și umiditatea relativă să nu depășească 75%. Folosiți întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. Consultați de fiecare dată fișa tehnică și de siguranță a produsului.

## CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid ambrat
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):</b>	14 – 18
<b>VALOARE GLOSS 60°: (UNI 10726)</b>	68 – 72
<b>UMIDITATE ATMOSFERICĂ MEDIE (%):</b>	42 – 46
<b>RAPORT DE CATALIZĂ (A:B):</b>	1:1
<b>DURATA AMALGAMĂRII (ORE):</b>	2
<b>RANDAMENT (GR/M2):</b>	80 – 100
<b>ÎNLĂTURAREA PRAFULUI (MIN):</b>	40 – 60
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>SE POATE PĂȘI PESTE SUPRAFAȚĂ (ORE):</b>	10 – 12
<b>PUNERE LA DISPOZIȚIA CLIENTULUI (ZILE):</b>	48 – 72
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	rolă, pensulă
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	GR7, cu produsul cât este încă proaspăt
<b>AMBALAJ:</b>	Unități de 10 l per total (5 l comp. A + 5 l comp. B)
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C</b>	6
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	Inflamabil. A se aerisi încăperea în timpul aplicării, evitând crearea de curenți de aer. Utilizați întotdeauna o mască adecvată și mănuși de protecție. A nu se aplica în mediu umed. Aclimatizați produsul la 20°C înainte de aplicare. Bază solventă.

## **CICLURI DE FINISAJ RECOMANDATE: SUPERFONDO F21 + ELITE**

### **PREGĂTIREA SUPORTULUI**

Pardoseala de lemn va trebui să fie bine rașchetată, chituită și șlefuită cu hârtie abrazivă cu granulație 180, se vor înlătura toate particulele libere de tipul: ulei, ceară și silicon. Suprafața care trebuie tratată va trebui să fie uscată și si umiditatea să nu depășească 8 – 12%. Temperatura încăperii între 15 și 25°C, umiditatea relativă nu mai mare de 75%. După șlefuire curățați întreaga suprafață cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.

### **APLICARE**

Țineți SUPER FONDO F21 la temperatura camerei și agitați-l bine înainte de utilizare. Pregătiți doar cantitatea de produs necesară folosind recipiente curate. Amestecați cele două componente (2 parti comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece la aplicarea produsului ELITE, după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică. Pregătiți doar cantitatea de ELITE necesară utilizând recipiente curate. Amestecați cele două componente (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), omogenizându-le cu un baston curat, după care lăsați produsul să interacționeze timp de circa 10 minute. Aplicați-l în mod uniform cu rola sau cu pensula. După circa 12 ore în C.N. se poate trece eventual la întinderea unui al doilea strat de ELITE după șlefuirea în prealabil cu hârtie abrazivă cu granulație 180 și curățarea întregii suprafețe cu aspiratorul și după aceea cu o lavetă antistatică.