

Fișă tehnică produs PAVICERA SO



CEARĂ SPECIALĂ SOLIDĂ PENTRU PARCHET

Soluție de ceruri speciale pentru ceruirea pardoselilor de lemn nobil care se pretează la lustruire.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Curățați suprafața cu DECERLEGNO (vezi fișa tehnică) și lăsați să se usuce bine.

APLICARE

Întindeți cu o cârpă un strat subțire de PAVICERA SO, lăsați să se usuce și lustruiți cu mâna folosind o cârpă sau cu mașina rotativă. Puteți aplica mai multe straturi. Distribuți produsul și lustruiți cu un disc abraziv moale. Pentru a obține o lustruire și mai intensă, repetați operațiunea după 3 - 4 ore. Verificați întotdeauna ca umiditatea lemnului să fie cuprinsă între 8 și 12%, temperatura încăperii trebuie să se încadreze între 15 și 25°C, iar umiditatea relativă să nu fie mai mare de 75%. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

NOTE

Distribuți cu spatula mici cantități de ceară pe toată pardoseala; evitați surplusurile de produs (max 10 – 30 gr/m²) care fac ca pardoseala să devină lipicioasă și greu de lustruit. În cazul în care doriți să simplificați aplicarea puteți întinde PAVICERA SO caldă, încălzind recipientul pe aburi.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Emulsie cremoasă
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):	N.D.
RANDAMENT (GR/M2):	În funcție de suportul absorbant
TIMP DE USCARE (ORE):	3 – 4
ÎNTĂRIRE FINALĂ (ORE):	24 – 36
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
APLICARE/UNELTE:	Cârpă curată
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DESEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ:	Gălețușe de 1l și 5 l
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	Produs inflamabil. A nu se aplica în mediu umed. A se folosi întotdeauna metode adecvate de protecție individuală. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.